

管材

牌号:DP-08

应用	管材
稳定剂类型	铅
PbO含量	24.0 - 28.0 %
典型添加量	2.0 - 3.0
润滑性	★★★★★
产品形态	片状

典型配方

原料	承压管	PVC合金 (M PVC) 管材	其它管材
PVC K68	100	100	100
CPE	6	6	/
CaCO ₃	1-3	1-3	10-100
DP-08	2.0-3.0	2.0-2.2	2.0-3.0
ACR加工助剂	0-0.5	0-0.5	/
颜料	根据需要	根据需要	根据需要

产品特点

DP-08是一种管材挤出用复合铅盐稳定剂，它具有比较高的润滑性能，良好的加工性能，低析出，并赋予最终管材制品优良的物理性能。产品为低粉尘片状料包装，建议高混到120℃，低混到40℃出料。

在PVC合金（MPVC）承压管生产中，通过和CPE抗冲击改性剂联用可以提高管材的韧性，制造出管壁更薄的管材。加工中重点注意管材一定要保持最佳的加工工艺，以完全发挥CPE的优势。推荐典型的熔体温度为195℃-196℃。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号

电话：(025) 85315451、84712677、84716016

邮箱：zhouyongming@njchem.net

邮编：210047

传真：(025) 85315451

网址：www.njchem.net